

Technische Daten

BetonPure+

BetonPure+ besteht aus einer harzvergüteten, faser-
verstärkten Spezial- Zementspachtelmasse; zu verwenden für Wand-
Sichtbetonoberflächen, Fassaden, Möbeloberflächen und als Bodenbelag im Innen-
sowie Außenbereich.

BetonPure+ findet Anwendung bei allen saugenden sowie nichtsaugenden Oberflächen im
Innen- und Außenbereich; ist auch direkt auf Fliesen oder Ähnlichem ohne Grundierung zu
verarbeiten.

Ausgangsbasis: Ist ein Spezieller Weißzement mit leichtem Marmorkorn, der auch deutlich
brillantere Farbergebnisse bewirkt, (sehr dünn-schichtig ausziehbar).

Mischverhältnis: Für 1 kg BetonPure+ benötigen Sie ca. 300 ml reines Wasser.

Mischen: In kaltes Wasser sind Flüssigpigmente während des Rührvorganges einzustreuen,
damit keine Klumpen-Bildung entsteht. Ein langsam laufendes Rührgerät wird empfohlen, um
Luft-einarbeitung zu vermeiden. Einfärbung mit Flüssigpigmente.

Verbrauch: Je m² Fläche in der Stärke von 1 Millimeter benötigen Sie ca. 1kg BetonPure+

Verarbeitungszeit: Ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von ca. 20° Celsius.

Geruch: Neutral

Versiegelung: Ist in der Standardausführung bei nicht stehendem Wasser nicht notwendig.
Wir empfehlen zur leichteren Pflege unser Produkt Lixia. Im Nassbereich, z. B. im Dusch-
bereich, Fassaden oder Ähnlichem empfehlen wir unseren speziellen PU-Siegel.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln sein (Staub, Schalöl
und Ähnlichem). Glatte und nichtsaugende Untergründe, – wie Fliesen, Ölsockel und Ähnliche
sind gründlich zu reinigen und zu entfetten.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5° Celsius, Objekt und Umgebungstemperatur
verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Material absolut trocken
auf Palette oder Regal lagern. Angebrochenes Gebinde zusammen in Plastiksack geben und
verschließen.

Gebindegrößen: 2kg, 5kg