

Technische Daten

BetonPure

BetonPure besteht aus einer harzvergüteten sowie faser-
verstärkten Spezial-Zementspachtelmasse; zu verwenden für Wand-
Sichtbetonoberflächen im Innenbereich.

BetonPure findet Anwendung bei allen saugenden sowie nichtsaugenden Oberflächen im
Innenbereich. Dieses Produkt ist auch direkt auf Fliesen oder Ähnlichem ohne
Grundierung zu verarbeiten.

Ausgangsbasis: Ist ein Spezieller Weißzement mit leichtem Marmorkorn, der auch deutlich
brillantere Farbergebnisse bewirkt.

Mischverhältnis: Für 1 kg BetonPure benötigen Sie ca. 300 ml reines Wasser.

Mischen: In kaltes Wasser sind Flüssigpigmente während des Rührvorganges
einzustreuen, damit keine Klumpen-Bildung entsteht. Ein langsam laufendes Rührgerät
wird empfohlen, um Lufterarbeitung zu vermeiden. Einfärbung mit Flüssigpigmente.

Verbrauch: Je m² Fläche in der Stärke von 1 Millimeter benötigen Sie ca. 1 kg BetonPure.

Verarbeitungszeit: Ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von ca. 20 °Celsius.

Geruch: Neutral

Versiegelung: Ist in der Standardausführung bei nicht stehendem Wasser nicht notwendig.
Wir empfehlen zur leichteren Pflege unser Produkt Lixia.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln sein (Staub, Schalöl
und Ähnlichem). Glatte und nichtsaugende Untergründe, – wie Fliesen, Ölsockel und
Ähnliche sind gründlich zu reinigen und zu entfetten.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5° Celsius, Objekt und Umgebungstemperatur
verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Material absolut
trocken auf Palette oder Regal lagern. Angebrochenes Gebinde zusammen in Plastiksack
geben und verschließen.

Gebindegrößen: 2kg, 5kg