

# Vivastile®

## MARMORINO

Eine aus abgelagertem Löschkalk und Marmorstaub mit geeigneten Korngrößen hergestellte Paste, die als Füllgrundierung für VIVASTILE RASATURA bei glänzenden Überzügen mit Marmoreffekt verwendet wird.

## VIVASTILE MARMORINO

kann als Überzug zur Herstellung eines satinierten Effekts benutzt werden.



PRODOTTO DA: LA CALCE  
Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigoli  
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 005  
internet: [www.lacalcedelbrenta.it](http://www.lacalcedelbrenta.it)



## HAUPTMERKMALE

VIVASTILE MARMORINO ist dank des ihm von dem als Zuschlagstoff verwendeten farbigen Mikromarmor verliehenen Füllvermögen der ideale Untergrund für die Verwendung von VIVASTILE RASATURA und gestattet die Schaffung einer ebenflächigen Oberfläche. Seine Zusammensetzung auf der Basis von Löschkalk verleiht dem Produkt eine hohe Atmungsaktivität.

**Die verfügbaren Farben sind in der Farbkarte enthalten.**

## ANWENDUNGSDATEN

Auf Außenwänden muss VIVASTILE MARMORINO auf verputzten Untergründen aufgetragen werden, die nicht bereits gestrichen oder mit Kalk- oder Silicatprodukten angemalt sind. Diese Untergründe müssen fest zusammenhängen und keine staubigen oder abgeplatzten Teile aufweisen. Auf Oberflächen mit Putzausbesserungen müssen zur Vereinheitlichung der Absorptionen und zur Herstellung eines einheitlichen Erscheinungsbilds die Oberflächen mit einem geeigneten Festigungsmittel Typ VIVAPIÙ ISOLANTE CONSOLIDANTE behandelt werden, das aufgrund seiner Mineralbeschaffenheit den Diffusionskoeffizienten von VIVASTILE MARMORINO nicht verändert. Zur Vereinheitlichung von sehr unterschiedlichen Absorptionsverhältnissen könnte es erforderlich sein, den Untergrund vorher mit VIVAPIÙ RASANTE MINERALE oder mit VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE FINE O GROSSO zu behandeln. Andere Arten von Untergrund müssen vorher mit der am besten geeigneten Grundierung der Linie VIVAPIÙ behandelt werden.

Auf Innenwänden kann das Produkt auch auf vorher angestrichenen Untergründen aufgetragen werden, vorausgesetzt, dass die Verkleidung gut haftet. In diesem Falle ist die Verbreitungseigenschaft des Kalkputzes geringer. Gipshaltige Untergründe (Platten, Gipskarton, Stuckgips etc.) müssen vorher mit VIVAPIÙ PRIMER ALL'ACQUA oder mit VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE FINE O GROSSO oder mit VIVAPIÙ FONDO COPRENTE behandelt werden, da Kalk und Gips im direkten Kontakt Inkompatibilität verursachen und die Haftung beeinträchtigen können. VIVASTILE MARMORINO wird gebrauchsfertig geliefert.

Die Verlegung wird mit einer amerikanischen Spachtel durchgeführt. Es werden nacheinander Produktschichten verstrichen, wobei abgewartet wird, bis die vorherige Schicht vollkommen trocken ist. Es ist darauf zu achten, dass VIVASTILE MARMORINO nicht zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten poliert wird. Die Anzahl der Schichten richtet sich nach der Rauheit der Untergrundes; im allgemeinen genügen zwei oder drei Arbeitsgänge zur Ebnung des Ausgangsputzes. Auf dem so vorbereiteten Untergrund werden mindestens zwei Schichten VIVASTILE RASATURA (siehe Datenblatt) zur Erzielung des Glanzeffekts verstrichen.

Wird VIVASTILE MARMORINO als Überzug verwendet, wird die letzte Schicht zweimal vor der vollkommenen Trocknung mit dem Eisen bearbeitet, bis der gewünschte Glättungs- und Glanzgrad erreicht ist, der allerdings geringer ist als bei VIVASTILE RASANTE.

Um zu vermeiden, dass man die auf dunklen Farben auffälligeren Neuanstriche erkennt, muss die Verarbeitung

am Gurtgesims oder an Kanten unterbrochen werden. Es ist ratsam, bei Temperaturen zwischen 10° und 30° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 85% zu arbeiten.

In der warmen Jahreszeit ist es sinnvoll, die zu behandelnden Oberflächen vor anzufeuchten. Die behandelten Wänden sind während der ersten 48 Stunden nach der vollkommnen Trocknung, die je nach Klimaverhältnissen unterschiedlich ist, gegen starke Regenfälle zu schützen.

Aufgrund der Mineralbeschaffenheit von VIVASTILE MARMORINO, sind zur Herstellung von nicht in der Farbkarte enthaltenen Färbungen nur die Farbpasten der Linie VIVACOLORE auf der Basis von Farberden und Oxiden zu verwenden.

Es dürfen auf keinen Fall organische Pigmente verwendet werden, da diese nicht der Alkalinität des Kalks standhalten.

Nach Beendigung der Verlegung kann der mit VIVASTILE MARMORINO gewonnene Überzug zur Sicherung einer längeren Lebensdauer besonders bei kräftigen Farben mit VIVASTILE SAPONE oder VIVAPIÙ IDROPELLENTE geschützt werden.

VIVASTILE SAPONE (siehe Datenblatt) auf der Basis von neutraler Seife ist nur für Überzüge für Innenräume geeignet, während im Freien VIVAPIÙ IDROPELLENTE auf Siloxanbasis verwendet wird, das erst nach der vollkommnen Trocknung des Marmorino und nach teilweiser Ablagerung aufgetragen wird, wobei mindestens 20 Tage nach Verlegung von VIVASTILE MARMORINO verstreichen müssen.

Dank ihrer spezifischen Beschaffenheit verändern beide Produkte nicht das natürliche Diffusionsvermögen von VIVASTILE MARMORINO.

## ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit ist je nach Rauheit des Untergrundes, der für die Anzahl der aufzutragenden Schichten entscheidend ist, unterschiedlich. Durchschnittlich werden 1,3 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro aufgetragene Schicht verbraucht.

## HINWEISE

Vor Auftragen des Produkts in den „EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VORTEILHAFTESTE AUFTRAGUNG DER PRODUKTE“ nachlesen.

**Die einzelnen Arbeiten müssen in der letzten Schicht mit einer einzigen Fertigungspartie durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung haftet „La Calce del Brenta“ nicht für eventuelle Farbabweichungen.**

## TECHNISCHE DATEN

Packungen	25 Kg
Volumenmasse	1,8 Kg/L
Trockenrückstand in Gewicht	70%
pH Wert	13
Hilfsadditive unter	3,8%
Mindestlagerungstemperatur	+5°C
Max. Lagerungsdauer in geschlossener Verpackung	12 Monate

*Die vorstehenden technischen Informationen beruhen auf unseren Forschungen und Erfahrungen. Da wir nicht immer eine Kontrolle über die jeweiligen Verwendungsverhältnisse haben, können wir nur die Qualität unseres Produkts garantieren. Die Fachhändler der einzelnen Zonen stehen zusammen mit unserer Technischen Abteilung für die Lösung aller eventuellen Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte zur Verfügung.*

## POSTEN IM LEISTUNGSVERZEICHNIS

### ALS UNTERGRUND BEI GLANZÜBERZÜGEN

*Die nicht von den Arbeiten betroffenen Bauteile (Türen, Fenster etc.) müssen geschützt werden.*

*Die Untergründe müssen sich in einem für die Aufnahme der Feinbearbeitungsphase geeigneten Zustand befinden und müssen entsprechend behandelt worden sein (Bürsten, Abstauben, Verfestigung).*

*Die Feinbearbeitung des Untergrundes erfolgt durch Auftragen von mindestens zwei bis drei Schichten des aus abgelagertem Löschkalk bestehenden Gemischs in einem Umfang von mehr als 50% und farbigem Mikromarmor mit geeigneter Korngröße Typ VIVASTILE MARMORINO von „La Calce del Brenta“.*

*Auf dem so vorbereiteten Untergrund werden mindestens zwei bis drei Schichten des aus abgelagertem Löschkalk bestehenden Gemischs in einem Umfang von mehr als 60% und hauchdünnen farbigem Mikromarmor vom Typ VIVASTILE RASATURA von „La Calce del Brenta“ aufgetragen.*

*Die Auftragung erfolgt mit einer amerikanischen Spachtel.*

*Der Preis des Eingriffs enthält Material und Verlegung. Ausgeschlossen sind die Kosten für die Vorbereitung des Untergrundes und die Gerüste.*

€/m<sup>2</sup> .....

### POSTEN IM LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### ALS ÜBERZUG

*Die nicht von den Arbeiten betroffenen Bauteile (Türen, Fenster etc.) müssen geschützt werden.*

*Die Untergründe müssen sich in einem für die Aufnahme der Feinbearbeitungsphase geeigneten Zustand befinden und müssen entsprechend behandelt worden sein (Bürsten, Abstauben, Verfestigung).*

*Die Feinbearbeitung des Untergrundes erfolgt durch Auftragen von mindestens zwei bis drei Schichten der aus abgelagertem Löschkalk bestehenden Gemisch in einer Menge von mehr als 50% und farbigem Mikromarmor mit geeigneter Korngröße Typ VIVASTILE MARMORINO von „La Calce del Brenta“.*

*Auf dem so vorbereiteten Untergrund werden mindestens zwei bis drei Schichten des aus abgelagertem Löschkalk bestehenden Gemischs in einem Umfang von über 60% und farbigem Mikromarmor in geeigneter Korngröße vom Typ VIVASTILE MARMORINO von „La Calce del Brenta“ aufgetragen.*

*Die Auftragung erfolgt mit einer amerikanischen Spachtel und die letzte Schicht wird durch wiederholte Bearbeitung mit der Spachtel durchgeführt, mit der die Verlegung erfolgt ist.*

*Der Preis des Eingriffs enthält Material und Verlegung. Ausgeschlossen sind die Kosten für die Vorbereitung des Untergrundes und die Gerüste.*

€/m<sup>2</sup> .....

**LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.**  
Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina  
35013 Cittadella - PD - Italia  
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122  
Fax +39 0499 445 589  
internet: www.lacalcedelbrenta.it  
e-mail: info@lacalcedelbrenta.it